

Lakka[®] 100 самовыравнивающая шпатлевка



Применение

Предназначенная для бетонных поверхностей во внутренних помещениях половая шпатлевка, наносимая при помощи насоса или вручную, самовыравнивающаяся, быстро твердеющая и сохнущая, без казеина, основное связующее – цемент.

Технические данные

Основное связующее	Цемент
Наполнитель	Горный песок, крупность макс. ок. 0,6 мм
Доп. вещества	Вещества, улучшающие схватываемость и нанесение
Расход воды	ок. 5 л/мешок 25 кг
Время смешивания	2 мин
Срок использования после добавления воды	30 мин
Расход (толщина слоя 10 мм)	16 кг/м ²
Толщина слоя	3 – 20 мм
Мин. температура основания и воздуха	+10 °С
Оптимальная температура основания и воздуха	+15 – 20 °С
По поверхности можно ходить (+20 °С, отн. влажность 50%)	Через примерно 5 ч
На поверхность можно уложить покрытие (+20 °С, отн. влажность 50%)	Через 1 – 2 недели
Прочность схватывания МН/м ²	> 1
Сопротивление сжатию МН/м ²	25
Усадка	< 0,5 мм/м
Упаковка	Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг или 1000 кг
Хранение	Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В надлежащих условиях шпатлевка хранится в закрытых мешках 6 месяцев.

Обработка основания

Подходящим основанием является новый или старый бетонный пол. Жесткость цемента должна быть >1 МН/м². Проверьте состояние основания. Поверхность должна быть чистой, сухой и плотной. Наиболее крупные неровности выравниваются, например, ремонтной шпатлевкой "Лакка" или № 500. Относительная влажность поверхности основания не должна превышать 95%. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки, цементный и ковровый клей, водорастворимая шпатлевка) должны быть обязательно удалены. Поверхность следует пропылесосить, а затем до выравнивания поверхности шпатлевкой нанести щеткой или разбрызгивателем смесь воды и "Лакка Дисперсию" (1 часть "Дисперсию" и 5 частей воды) таким образом, чтобы не образовалось луж. Оставьте "Дисперсию" примерно на полчаса для сушки до исчезновения белого цвета. Очень сухие и абсорбирующие

Почтовый адрес/Фактический адрес

Лакан Бетони Ою
80101 Йоенсуу
Памилонкату, 15, а/я 42

www.lakanbetoni.fi

эл. почта: kuivatuote@lakanbetoni.fi

☎ 0207 481 200
Факс 0207 481 260

