

# Lakka® Волокнистая штукатурка



## Применение

Армированная волокнами штукатурка с цементом в качестве основного связующего для выравнивания, затирки и тонкого оштукатуривания стен каменных строений (бетон, кирпич, блок, керамзитовый блок, газобетон) внутри и снаружи. Пригодна также для оштукатуривания теплоизоляции. Используется в качестве основания для цветного твердого покрытия при двухслойном оштукатуривании.

## Технические данные

<b>Основное связующее</b>	Цемент и полимер
<b>Основное вещество</b>	Горный песок
<b>Дополнительные вещества</b>	Дополнительные вещества, улучшающие удобство обработки и стойкость к влиянию погодных условий
<b>Цвет</b>	Серый
<b>Крупность</b>	0,6 мм
<b>Длина волокна</b>	6 мм
<b>Расход воды</b>	ок. 5-6 л/мешок 25 кг
<b>Срок использования</b>	2 – 4 часа
<b>Расход</b>	20 кг/м <sup>2</sup> /мм/10 мм
<b>Толщина слоя</b>	2 – 10 мм (частичное заполнение макс. 20 мм).
<b>Рабочие условия</b>	Температура основания, порошка и помещения должна быть выше +10°C. При более низкой температуре раствор медленнее твердеет или не твердеет вообще. Температура должна быть выше +5°C в течение еще нескольких суток после выполнения работ.
<b>Упаковка</b>	Раствор поставляется в мешках 25 кг.
<b>Хранение</b>	Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в течение года.

## Инструкция по применению

Проверьте состояние основания. Основание должно быть чистым и плотным. Для обеспечения хорошего схватывания сухое основание следует слегка смочить (не должно блестеть). Остатки старой штукатурки следует удалить. Повреждения и выбоины заполняются волокнистой штукатуркой. Вещества, затрудняющие схватывание (грязь, шлифовальная пыль и т.п.), следует обязательно удалить до нанесения

раствора. Окна, трубы и т.п. поверхности следует тщательно закрыть. Основание следует слегка смочить. Мешок порошка добавить примерно в 5-6 л воды, перемешивая при помощи дрели. Порошок добавляется в чистую воду комнатной температуры в чистой емкости. После добавления в воду всего содержимого мешка перемешивать в течение еще минуты, пока масса не станет равномерной и без комков. Для обеспечения полного растворения дополнительных веществ массу следует оставить постоять примерно на 10 минут (при температуре ниже +15°C – на 15 минут), после чего массу следует перемешивать еще полминуты. После этого масса готова к употреблению. Срок использования массы – примерно 2-4 часа.

### **Выполнение работ**

Раствор наносится разбрызгиванием или вручную стальной лопаткой. Лишняя штукатурка при этом используется повторно. Работа выполняется в два этапа. Толщина одного слоя 2-5 мм.

### **Промывка рабочего инструмента**

Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. Затвердевший бетон удаляется механически. Продукт нельзя спускать в канализацию. Порошок и затвердевший продукт утилизируется как строительные отходы. Пустой бумажный мешок можно сжечь.



### **Отделка**

Высохшую оштукатуренную поверхность можно окрашивать стойкой к щелочи краской, отделывать плиткой или выравнивать стенной штукатуркой, либо покрывать, например, цветной декоративной штукатуркой.

### **Поставка и хранение**

Раствор поставляется в мешках 25 кг. Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). Срок хранения 1 год.

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства работ.

### **Техника безопасности**

Содержит портланд-цемент. Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.