

# Lakka® Затирочное покрытие



## Применение

Цветное покрытие с цементным связующим для бетонных, кирпичных и обработанных раствором, армированным волокнистыми веществами, поверхностей фасадов и цоколей, которое наносится разбрызгиванием и затирается.

## Технические данные

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Основное связующее       | Цемент  |
| Цвет                     | 36 цветов   |
| Основное и доп. вещества | Дробленый известняк<br>Доп. вещества для уменьшения капиллярного эффекта  |
| Крупность                | 1,5 мм  |
| Расход воды              | ок. 4–5 л/мешок 25 кг   |
| Время смешивания         | ок. 5 мин   |
| Срок использования       | 1–2 часа  |
| Расход                   | ок. 5 кг/м <sup>2</sup>   |
| Окрашивающее вещество    | Неорганические пигменты, стойкие к воздействию света.   |
| Рабочая температура      | Минимальная температура основания и воздуха должна быть не менее +10 °С как в момент нанесения покрытия, так и после. Не работайте под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. |
| Упаковка                 | Раствор поставляется в мешках 25 кг   |
| Хранение                 | Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В надлежащих условиях раствор хранится в закрытых мешках в течение года.  |

## Обработка основания

Проверьте состояние основания. Основание должно быть равномерно влажным, но все-таки сохранять способность впитывать влагу. Сухое основание до нанесения покрытия следует увлажнить. Однако основание не должно быть мокрым, замерзшим или потерять способность впитывать влагу. Ухудшающие схватываемость вещества (соли, цементный клей, пыль) должны быть обязательно удалены. В момент нанесения покрытия и примерно двое суток после этого температура воздуха должна быть не менее + 10 °С. Не работать под прямыми солнечными лучами или при сильном ветре, потому что в этом случае вода слишком быстро испаряется. Наилучшие погодные условия для нанесения покрытия – облачность без дождя при температуре от +10 до +20 °С. До нанесения покрытия следует закрыть деревянные, металлические и стеклянные поверхности. Воду, которая может попасть на покрытие с крыши или других выступов, следует отводить во время работ и в течение нескольких дней после завершения работ. Покрытие следует защищать от дождя в течение нескольких дней после его нанесения, потому что из-за дождя на покрытии, особенно темных цветов, могут появиться пятна.

Почтовый адрес/Фактический адрес

**Lakan Betoni Oy**  
80101 Йоенсуу  
Памилонкату, 15, А/Я 22

[www.lakanbetoni.fi](http://www.lakanbetoni.fi)

эл. почта: [kuivatuote@lakanbetoni.fi](mailto:kuivatuote@lakanbetoni.fi)

☎ 0207 481 200  
Факс 0207 481 260

### Пробная затирка

Для обеспечения желаемого оттенка следует сделать пробную затирку подготовленной поверхности.

### Смешивание

Содержимое мешка (25 кг) порошка добавить примерно в 4 л воды, перемешивая при помощи дрели. Температура массы и основания должна быть выше +10 °С. Перемешивать в течение примерно 4-х минут, после чего оставить на некоторое время, а затем перемешивать еще одну минуту. Для обеспечения однородного цвета количество воды и время перемешивания должны быть одинаковы для каждой партии раствора. После смешивания с водой массу следует использовать в течение примерно 1–2 часов. При высокой температуре смесь следует использовать быстрее.

### Выполнение работ

Затирочное покрытие наносится разбрызгиванием при помощи пистолета или вручную при помощи стального шпательного ножа. Толщина слоя должна быть не менее 2 мм. Покрытие следует наносить, по крайней мере, 2 раза. На оттенок готовой поверхности оказывают влияние гигроскопичность основания, консистенция массы и рисунок поверхности. Если после затирки пойдет сильный дождь или основание слишком мокрое, на фасаде, особенно, если используются покрытия темных цветов, из-за содержащихся в бетоне водорастворимых солей могут появиться пятна (сублимат извести). Это – проблема эстетики и не оказывает никакого влияния на прочность или долговечность штукатурки.

Для того чтобы избежать видимых швов на стыках, поверхность следует разделить на части, которые обрабатываются одновременно. Стыки следует делать там, где они наименее заметны, т.е. в углах, за водосточными трубами и т. п.

Рабочий инструмент следует промыть водой сразу же после использования. Затвердевший раствор удаляется механически. Пустой бумажный мешок можно сжечь.



### Дальнейшие меры

Подлежащая оштукатуриванию поверхность должна быть влажной не менее 3-х суток после нанесения покрытия. При сухой и теплой погоде поверхность нужно увлажнять пульверизатором.



### Хранение

Хранить затирочное покрытие следует в сухом помещении не на земле (на поддоне) и защищать от попадания влаги. Срок хранения 12 месяцев.

### Контроль качества

Компания Lakan Betoni Oy сертифицирована также по системе качества ISO9001.

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства работ.

### Техника безопасности

Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.